



Diversey™

# Vectra®

## Finition pour sols

Le fini pour plancher Vectra® vous fait économiser du temps tout en donnant aux planchers une clarté, une résistance et un éclat équivalents à celui d'un diamant.

### Caractéristiques et Avantages

- Offre une clarté et un lustre équivalents à celui d'un diamant
- Durci sur le plancher plus rapidement que les revêtements traditionnels de sol, vous faisiez économiser temps et main-d'oeuvre
- Résiste à l'incrustation de la saleté, aux marques de talon noir, aux rayures et aux égratignures
- Fini polyvalent répondant bien aux équipements UHS et à ceux tournant entre 175 et 1500 tr/min
- COV réduits de 54,4% pour une diminution remarquable des odeurs
- 19% de contenu solide
- Satisfait aux exigences antidérapantes de la norme ASTM D-2047

### Applications

- À utiliser sur des surfaces résilientes et la plupart des planchers à revêtement dur
- Un produit scellant peut être requis sur les surfaces de pierre très polie, les carreaux de céramique vitrifiée, les carreaux vinyliques de luxe et certains planchers de caoutchouc
- Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol en liège, bois ou bambou



**Mode d'emploi**

- Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Mettre en place des signalisations de sol mouillé autour de la zone à nettoyer.
- Décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé par Diversey et en suivant les instructions de son étiquette

**Revêtement**

- Appliquer 2-3 couches uniformes à l'aide d'une serpillière propre finition Diversey ProSpeed<sup>TM/MC</sup> ou système d'applicateur de TrailBlazer<sup>TM/MC</sup> plancher fini. Appliquez des couches supplémentaires jusqu'à ce que la brillance désirée est obtenue.
- Comptez 30 mn de séchage entre les couches. Température, humidité et ventilation peuvent affecter le temps de séchage. Laisser terminer pour guérir pendant 24 heures avant le meulage.

**Entretien**

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai
- Nettoyer quotidiennement le sol avec une vadrouille ou une autolaveuse, en utilisant la marque de nettoyeur recommandé par Diversey selon les instructions de son étiquette.
- Si c'est souhaité, pulvériser et polir avec du produit d'entretien pour sols recommandé par Diversey pour augmenter l'éclat

**Revêtir**

- Passer une vadrouille sèche ou balayer
- Gommage profond plancher utilisant Diversey décapant selon les directives de l'étiquette
- Blocus de zone et appliquer 1 à 2 couches uniformes de finition à l'aide d'une serpillière propre finition Diversey ProSpeed<sup>TM/MC</sup> ou système d'applicateur de TrailBlazer<sup>TM/MC</sup> plancher fini. Laisser terminer pour guérir pendant 24 heures avant le meulage.

**Décapage**

- Décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé par Diversey et en suivant les instructions de son étiquette

**Pour les meilleurs résultats**

- Ne pas diluer.
- ne pas utiliser sur des surfaces inférieures à 50° F (10° C) @ à 15 % d'humidité relative
- Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d'origine

**Remarque:** Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou matières étrangères. Produit conforme aux exigences ASTM D2047 sur la résistance au glissement.

Données techniques	Vectra® Finition pour sols
Couleur/Forme	Liquide opaque blanc cassé
pH	8.6
Parfum	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Vectra® Finition pour sols	6 BIB (oultre en carton) ProSpeed <sup>TM/MC</sup> de 2,5 L / 2,64 pintes	Prêt à l'emploi	4971921	
Vectra® Finition pour sols	4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L	Prêt à l'emploi	04078	
Vectra® Finition pour sols	1 Envirobox <sup>TM/MC</sup> de 5 gal. / 18,9	Prêt à l'emploi	5105047	

**Manipulation sûre**

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.