



UNE MARQUE DÉPOSÉE D'INTERTAPE POLYMER INC.

20592

Facile à couper

RUBAN DE REVÊTEMENT POUR ENTREPRENEURS



DESCRIPTION

Ce ruban est fait d'un film de polypropylène résistant aux rayons UV et enduit d'un puissant adhésif d'acrylique à base de solvant.

* Ce ruban est conçu pour application permanente seulement.
Si le ruban est enlevé un résidu d'adhésif subsistera.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Excellente adhésion offrant un contact agressif.
- Offre un pouvoir de maintien solide et durable.
- Résiste à l'eau et aux moisissures.
- Excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries.
- Prévient les infiltrations d'air.
- Plus facile à utiliser que le ruban régulier.
- Jusqu'à 20% plus rapide.
- Évalué par le Centre Canadien de Matériaux de Construction. Rapport #11955-R.

APPLICATIONS

- Pour sceller les joints de panneaux isolants et de membranes pare-air.
- Le ruban doit être pressé fermement sur la surface.
- Doit être appliqué sur des surfaces propres et sèches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Rouge (02)
Endos	Film de polypropylène traité pour les rayons UV
Adhésif	Acrylique à base de solvant
Épaisseur3 mil
Adhésion à l'acier40 on/po
Résistance à la traction.....	.30 lb/po
Élongation	120%
Température d'application	-18°C (0°F) à 50°C (122°F)
Résistance à la température.....	-40°C (-40°F) à 100°C (212°F)
Taux COV (composés organiques volatiles)	Estimé à 0,1%
Transmission de vapeur d'eau	0.068 perms (gr/pi2/hr/pc-Hg) <i>(Testé selon ASTM E96)</i>
Taux de pénétration de l'eau	0.009 g/100 pc2/24 hr <i>(Testé selon ASTM D3816)</i>
Taux de perméance de l'air	0.0010 L/s m2 [0.0002 cfm/pi2] <i>(Testé selon ASTM E2178)</i>

JUSQU'À 20% PLUS RAPIDE

PLUS SÉCURITAIRE



Couteau non requis

Note:

Bien que nous les jugions fiables, les déclarations et les renseignements figurant ici ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie d'exactitude et d'exhaustivité.

L'utilisateur doit, au moyen d'essais ou autrement, établir l'adéquation à cet usage. Il n'existe aucune garantie d'adéquation à un usage particulier. Nos conditions de vente générales s'appliquent exclusivement à toutes les commandes, et toute responsabilité pour des dommages de quelque nature ce soit, y compris les dommages indirects, dont le coût excède le prix d'achat, est exclue.

Personne n'a reçu d'autorisation de notre part de donner des garanties verbales. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements sans préavis.

