

Diversey™

Acabado con base de agua con olor ultra bajo

El acabado con base de agua con olor ultra bajo es un acabado líder de un componente para pisos de madera atlética que es fácil de usar y fácil de mantener con un rendimiento sólido.

Características y beneficios

- Mejora el aspecto natural
- El color traslúcido previene la decoloración sobre la madera y las líneas de pintura
- Excelente durabilidad, diseñado para ofrece una resistencia superior a las marcas y raspaduras, incluso en entornos de alto tránsito
- La fórmula que no se vuelve amarilla se mantiene transparente incluso después de múltiples recubrimientos
- Contenido máximo de COV de 145 g/L

Aplicaciones

- Para usar en pisos de madera
- Diseñado para trabajar conjuntamente con:
 - Limpiador para pisos para uso pesado Prominence™/MC
 - Limpiador concentrado Bona SuperCourt®
 - Limpiador concentrado Bona SuperCourt®, fórmula de invierno



Manufactured by:
Bona®





Acabado con base de agua con olor ultra bajo

Instrucciones de uso

RECUBRIMIENTO:

1. Evalúe el piso: Evalúe todo el piso de madera para detectar marcas, la condición del acabado actual/pelado, pandeo y otros daños, y el aspecto general del piso.
2. Prepare el piso: Reúna todas las herramientas y materiales recomendados para el trabajo. Asegure el área de trabajo y coloque carteles en las puertas de entrada con la leyenda «No entrar». Use la almohadilla de microfibra de limpieza Bona SuperCourt para barrer el piso en seco. Elimine la cinta/puntos pegajosos del piso limpiando con la máquina fregadora y las almohadillas de microfibra de limpieza SuperCourt AFC y el limpiador concentrado Bona SuperCourt. Deje secar.
3. Abrasión: Una vez que el piso se ha secado, pule el piso con el pulidor Bona FlexiSand DCS y la aspiradora Bona DCS Back con abrasivos de diamante Bona de grano 180 en un Bona MultiDisc. Pule toda el área de trabajo. Trabaje por secciones, asegurándose de superponer las secciones. (Los abrasivos Bona Diamond durarán 4000-6000 pies cuadrados antes de su reemplazo.)
4. Limpieza posterior a la abrasión: Aspire y barra el piso para eliminar el polvo abrasivo. Utilice la máquina fregadora o limpie todo el piso con un paño húmedo.
5. Preparación del recubrimiento - Antes del recubrimiento, cubra las placas del piso, tomacorrientes y áreas que necesitan protección del acabado para pisos. Filtre el acabado y vierta en un contenedor limpio de dosificación, o trabaje desde la cubeta. Limpie y enjuague los aplicadores. Coloque un cubo de acabado Bona SuperCourt de ultra bajo olor cada 2500 pies cuadrados para ayudar con la velocidad de cobertura. Tenga una estrategia de salida. Para obtener más información, y para ver un video sobre el proceso de recubrimiento: visite www.Bona.com.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO: Retire la tapa y mezcle bien antes de usar.

ACABADO:

1. Vierta una línea de acabado de 4" – 6" de ancho a lo largo de la pared inicial. Avance en el sentido de la veta de la madera
2. Con un aplicador limpio prehumedecido; mueva el aplicador hacia adelante, con la veta de la madera, moviendo el acabado hacia la pared opuesta. Sostenga el aplicador en un ángulo de «trineo» para ayudar a mantener un borde húmedo en todo momento.
3. Al final de cada pasada, gire el aplicador y tirelo hacia usted por el charco y mueva el aplicador paralelo al borde mojado.
4. Empareje los giros. No presione demasiado fuerte ni demasiado rápido para evitar gotear o salpicar.
5. Las áreas omitidas se pueden retocar si se detectan de inmediato.
6. ASEGÚRESE DE USAR LA COBERTURA RECOMENDADA DE 500-600 PIES CUADRADOS POR GALÓN. NO DISTRIBUYA DEMASIADO DELGADO. ASEGÚRESE DE CALCULAR LA CANTIDAD CORRECTA DE ACABADO PARA EL TRABAJO A FIN DE MINIMIZAR EL DESECHO DE PRODUCTO EN EXCESO.
7. Deje secar la primera capa por 2-3 horas. Las condiciones de alta humedad y/o alta temperatura extenderán el tiempo de secado, en tanto que una mayor ventilación y flujo de aire reducirán el tiempo de secado (condiciones recomendadas de 65-80 °F (18-27 °C), 40-60 % de humedad relativa).
8. Deje secar la capa final al menos 48 horas antes de usar.

ABRASIÓN ENTRE CAPAS: ABRASIÓN ENTRE CAPAS: No es necesario erosionar entre capas de Bona SuperCourt de olor ultra bajo a menos que hayan pasado más de 48 horas desde la aplicación de la capa anterior. Para resultados más lisos, erosione entre todas las capas según sea necesario con las almohadillas de acondicionamiento Bona o el Bona MultiDisc y abrasivos de diamante de grano 240.

CURADO: El proceso de curado toma aproximadamente 7 días, (70 % curado en 24 horas, 90 % después de 72 horas). No reemplace los tapetes hasta que el piso se haya curado por completo. Se puede caminar en el piso después de 24 horas, pero seguirá sensible a las marcas hasta que se cure por completo. No limpiar en húmedo durante la primera semana, solo barra en seco con una almohadilla de limpieza de microfibra Bona SuperCourt. (No use productos químicos de tratamiento para trapecador seco en pisos de madera).

Datos técnicos	Acabado con base de agua con olor ultra bajo
Certificaciones	GREENGUARD, MFMA
Color/Forma	Líquido blanco lechoso
pH	8.0
Aroma	Levemente dulce
Tiempo de conservación	1 año

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Bona SuperCourt® olor ultra bajo	1 x 5 galón / 18.9 L Contenedor	Listo para usar	5142227 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.