



# CAPITOL

## WA060

# ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA

ACRÍLICO MODIFICADO

### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Capitol® WA060 ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA ACRÍLICO MODIFICADO

### 2. FABRICANTE

Capitol® Flooring Products  
Dalton, GA 30720  
capitolflooringproducts.com  
866-435-8665

### 3. DESCRIPCIÓN

El adhesivo acrílico modificado para pisos WA060 de Capitol® ofrece un alto contenido de sólidos que crean una adhesión agresiva con pisos preacabados de ingeniería de hasta 2.7 mm (1/8") de grosor o 127 mm (5") de ancho, parquet preacabado y contrapiso de corcho acústico.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Para pisos de ingeniería de hasta  $\leq 12.7$  mm (1/2") de grosor o 127 mm (5") de ancho
- Fácil de aplicar con llana; de excelente agarre inicial; adhesión fuerte y duradera
- Ideal para contrapisos de corcho
- Ecológico- está libre de solventes y cumple con los requisitos LEED®; COV 2 g/L
- Protección antimicrobiana del producto AMP Guard®
- Tránsito residencial y comercial moderado

WA060 es un adhesivo acuoso que cumple con los estrictos requisitos de la Regla 1168 del distrito de gestión de calidad del aire de la Costa Sur y contribuye con un punto LEED para "Materiales de baja emisión - adhesivo y sellante" (Crédito IEQ 4.1) y "materiales de baja emisión - sistemas de pisos" (Crédito IEQ 4.3). Visite usgbc.org para obtener detalles adicionales.

### Cobertura y opciones de llana\*

**6 mm x 6 mm x 6 mm (1/4" x 1/4" x 1/4")  
Llana dentada en V con tope plano**

Pisos: Madera de ingeniería de  $\leq 12.7$  mm (1/2")  
Cobertura: Hasta 20 m<sup>2</sup> (220 ft<sup>2</sup>)

**3 mm x 3 mm x 3 mm (1/8" X 1/8" X 1/8")  
Dentada Cuadrada**

SUBSTRATOS NO POROSOS  
Cobertura: Hasta 21 m<sup>2</sup> por 4L (225 ft<sup>2</sup> /gal.)

*\*Los tamaños de las dentadas de las llanas referenciadas son los que normalmente se recomiendan para el tipo del piso que instalará y se muestran como una referencia. Consulte las recomendaciones específicas de las llanas del fabricante del piso.*

### SUBSTRATOS

Concreto, madera contrachapada de rango para pisos y de rango APA o yeso con primer gypcrete.



## WA060

### ADHESIVO PARA PISOS DE MADERA

ACRÍLICO MODIFICADO

#### LIMITACIONES

- Solamente para uso interior en ambientes controlados.
- No lo use para instalar tabloncillos anchos, bambú, pisos de madera sólida o para aplicaciones de doble adhesión.
- No lo use por debajo del nivel de la superficie.
- Asegúrese de una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- Para información adicional consulte las hojas de datos de seguridad, visite nuestra página [capitolflooringproducts.com](http://capitolflooringproducts.com), los estándares de la industria y los lineamientos del fabricante antes de la instalación.

#### 4. DATOS TÉCNICOS

<b>Tipo de polímero:</b>	Adhesivo acrílico modificado
<b>Color:</b>	Beige
<b>Olor:</b>	Very mild
<b>Tiempo abierto:</b>	hasta 20 minutos
<b>Tiempo de trabajo:</b>	hasta 30 minutos
<b>COV:</b>	< 2 g/L
<b>Vida en la estantería:</b>	1 año en su empaque sin abrir
<b>Almacenaje:</b>	Almacenero en el envase sin estar abierto a una temperatura entre 10°C a 25°C (50°F y 77°F)

#### 5. INSTRUCCIONES

##### PREPARACIÓN

El medio ambiente de la instalación y los materiales del piso deberán estar completamente aclimatados antes de la instalación, cumpliendo con los requerimientos del fabricante y los estándares de la industria [controlado entre 18°C - 35°C (65°F - 95°F) con una humedad relativa no mayor a un 65%]. Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, suaves, planos [ $\leq 4.7$  mm dentro de 3 m ( $\leq 3/16$ " dentro de 10')], nivelados y libres de exceso de humedad/álcali y todos los substratos (libres de aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de aceite, residuo de adhesivo, etc.) que pudiese inhibir la adhesión o estropear el desempeño del piso o su instalación.

Siga los lineamientos para la preparación del substrato de la norma ASTM F710. Las pruebas para la humedad del concreto deberán hacerse de acuerdo a la norma ASTM F1869  $\leq 1.4$  kg (3 lbs) y/o ASTM F2170 no deberá exceder 75% RH / pH tolerancia <9. Todas las irregularidades en el substrato deberán ser reparadas de manera adecuada. Los compuestos para el empaquetado deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a base de cemento y modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

##### INSTALACIÓN

Vierta el adhesivo directamente desde el balde en el substrato de acuerdo a lo que necesite. Use una llana con dentada de un tamaño apropiado para esparcir el adhesivo. Las crestas creadas de adhesivo deberán estar bien definidas, consistentes y que obtengan total cobertura del sustrato. Observe el tiempo para

estar abierto. No permita que el adhesivo se le forme una capa superior. Si el adhesivo forma una capa deberá rasparlo y volverlo aplicar.

Coloque el piso sobre el adhesivo sobre el área de instalación de acuerdo a los lineamientos del fabricante. Presione el tablón firmemente en el adhesivo para que el costado de abajo quede lo suficientemente mojado. Levante el piso periódicamente para asegurarse de un 100% de transferencia del adhesivo al respaldo del piso de madera para evitar vacíos en la adhesión. Una vez haya instalado el piso pase un rodillo de peso hacia dos direcciones para asegurar el piso o de acuerdo a los lineamientos del fabricante. Restrinja el tránsito peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24 horas después de la instalación.

**Tiempo abierto** aprox. 20 minutos **Tiempo de trabajo:** hasta 30 minutos

El tiempo de asentamiento variará con las condiciones ambientales y la porosidad del substrato

**CURADO:** 24 horas

**LIMPIEZA:** Adhesivo fresco - con agua tibia y jabonosa. Adhesivo seco - utilice solventes minerales con un trapo de algodón blanco y limpio. No lo vierta directamente en el piso.

#### 6. DISPONIBILIDAD

Empaque

WA060-4 (15 L / 4-galones balde 024043906044)

#### 7. GARANTÍA

Capitol® ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala de acuerdo a las especificaciones impresas. Para una copia de la garantía, pregúntele a su representante de ventas, visite [capitolflooringproducts.com](http://capitolflooringproducts.com) o llame al (866) 435-8665.

#### 8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

#### 9. SERVICIOS TÉCNICOS

Para asistencia técnica o preguntas sobre la instalación no cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro departamento de servicio técnico al 706-277-5294 o visite [capitolflooringproducts.com](http://capitolflooringproducts.com).

#### 10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9

