

ADESIVO EPÓXI SCOTCH® MIX

Adesivo epóxi de alta resistência de ação rápida e eficiente. Seus componentes permitem a execução de uma colagem em apenas 15 minutos.

CARACTERISTICA DO PRODUTO:

	Parte A	Parte B
* Cor:	Esbranquiçado	Branco Leitoso
Viscosidade:	12.000 a 25.000 cps	23.000 a 38.000 cps
Densidade:	112 a 116 g/100 cm ³	107 a 110 g/100 cm ³
Cheiro:	Praticamente sem cheiro	Forte característico
Descascamento:	35 kg/pol ²	
Resistência à tração:	110 kg/cm ²	
Cisalhamento:	95 kg/ 1/2 pol ²	
Composição:	Resina epóxi e carga	Resina poli-mercaptana, amina terciária e carga
Shelf Life:	1 ano	1 ano
Resistência à temperatura:	Até 90°C	
Pot life:	15 minutos (mistura)	
Volume:	10 g	10 g

* O produto formado pela mistura da parte A (resina epóxi e carga) + parte B (resina polimercaptana, amina terciária e carga) apresenta coloração transparente.

COMPOSIÇÃO:

PARTE A: Resina Epóxi e carga

PARTE B: RESINA poli-mercaptana, amina terciária e carga.



BENEFÍCIOS:

Colagem rígida
Colagem rápida e eficiente
Diversos tipos de substrato

USO:

Indicada para a colagem de louça, vidro, plástico PVC, metal, acrílico, pedras e madeira.

PROCEDIMENTO DE USO:

- Misture partes iguais dos tubos A e B até conseguir uma cor uniforme.
- Aplique o adesivo nas duas partes a serem coladas, que devem estar totalmente limpas, isentas e óleos e secas.
- Junte-as antes de 1 minuto, mantendo-as unidas com pressão até o adesivo endurecer.
- Evite a troca das tampas caso as bisnagas ainda contenham adesivo para uso futuro.
- Aguarde de 12 a 24 h para obter a máxima adesão.

PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO:

Este produto é destinado para aplicações **permanentes**.

VALIDADE:

Dois Anos da data de fabricação quando estocado na embalagem original a 25°C e 50% de umidade relativa.



Construção e Melhoria do Lar - CHIM

3M do Brasil Ltda.

Fone (0xx19) 3838-7987

Via Anhanguera km, 110

Cx. Postal 123, Campinas – SP

CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente

Fone: 0800132333

Informações:

Consulte o Serviço Técnico

Fone (0xx19) 3838- 7527