

Automotive Aftermarket Division**3M™ 05917 Polyolefin-Haftvermittler /
3M™ 05917TF Polyolefin-Haftvermittler toluolfrei**

1) Teilenummern

05917 : 200 ml (147 g) Aerosol
05917TF : 200 ml (147 g) Aerosol

2) Beschreibung und Endverwendungen

3M™ 05917/05917TF fördert die Haftung des 3M™ 05900 und 3M™ 05901 Reparaturmaterials für flexible Teile an Polyolefinen und Ethylen-Propylen-Kautschuk mit den Kennzeichnungen PP, EP, TPO oder EPDM auf der Rückseite des Teils.

3) Physikalische Eigenschaften

	05917	05917TF
Farbe	Klar/Bernsteingelb	Klar/Bernsteingelb
Verpackung	147 g (200 ml) Aerosol-Dose	147 g (200 ml) Aerosol-Dose
Trockenzeit	10 Minuten	10 Minuten
Lösungsmittel	Toluol	Xylol
% Feststoffe (typisch)	2.2%	2.2%
VOC-Gehalt	720 g/Liter	720 g/Liter

4) Gebrauchsanweisung

- Reinigen Sie den zu reparierenden Bereich mit Seife und Wasser.
- Verwenden Sie 3M™ VHB Reiniger, um Fett und Teer zu entfernen.
- Schleifen Sie die Oberfläche der beschädigten Stelle mit einer abgeschrägten Scotch-Brite™ SC-DR Braun oder Rot Schleifscheibe etwa 3 bis 4 cm um die beschädigte Stelle herum glatt.
- Schleifen Sie den zu reparierenden Bereich mit einer 3M™ Cubitron™ II 737U 220+/240+ Schleifscheibe von der Mitte aus in den Lack hinein fein aus.
- Mit einem sauberen, trockenen Lappen abwischen.
- Tragen Sie eine Schicht 3M™ 05917/05917TF Polyolefin-Haftvermittler auf die geschliffene Oberfläche auf und lassen Sie sie 10 Minuten trocknen.

- Tragen Sie im nächsten Schritt das 3M™ 05900 oder 05901 Reparaturmaterial für flexible Teile gemäß den Anweisungen auf.
- *Wichtig:* Nach jedem Schleifschritt während der Reparatur, durch den die Kunststoffoberfläche freigelegt wird, muss 3M 05917/05917TF Polyolefin-Haftvermittler aufgetragen werden, damit das Produkt im nächsten Reparaturschritt haftet. Drehen Sie die Dose um und sprühen Sie, um die Düse zu reinigen.

5) Aufbewahrung

Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Kühl und trocken aufbewahren. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn das Material bei einer Raumtemperatur von 15 bis 30 °C aufbewahrt und aufgetragen wird. Die Lagertemperatur darf 50 °C nicht überschreiten.

Haltbarkeit: Unter normalen Lagerbedingungen 24 Monate ab dem Herstellungsdatum. Beachten Sie die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Dose.

6) Sicherheit

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt oder kontaktieren Sie die für die Toxikologie zuständige Abteilung von 3M.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht schützen und nicht Temperaturen von über 50 °C aussetzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht in offene Flammen oder auf glühende Materialien sprühen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

3M 05917/05917TF Polyolefin-Haftvermittler ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 14.12.2023 Ersetzt: 17.06.2016

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 autoreparatur-at@mmm.com www.3maustria.at/autoreparatur	3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 3m-autoreparatur.de@mmm.com www.3M.de/autoreparatur	3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com www.3mschweiz.ch/autoreparatur
---	--	---

© 3M 2023 3M, Scotch-Brite, Cubitron sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.