



362 FlexPro®

SANS DOUBLURE!
Déroutez et appliquez!

FLEXPRO® RUBAN FLEXIBLE POUR CONDUITS



DESCRIPTION

Ce ruban est fabriqué d'un film de polypropylène spécialement traité pour résister aux ultra- violets et enduit d'un adhésif acrylique puissant. Le ruban 362 rencontre les normes UL & CAN/ULC s'appliquant au système de scellage pour les conduits et connecteurs flexibles de système d'aération et chauffage.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

- Excellente alternative au ruban d'aluminium. L'absence de doublure rend l'application plus facile, plus rapide et permet un scellage plus serré grâce à la caractéristique d'élongation du film.
- Certifié UL-181B-FX et CAN/ULC-S102.
- Rencontre les normes CAN/ULC-S109.
- Pouvoir de maintien supérieur et durable.
- Résiste aux ultra-violets, moisissure, humidité, propagation des flammes et générateur de fumée.
- Peut être coupé à la main.

APPLICATIONS

- Joindre et sceller les conduits flexibles ainsi que les connecteurs de système d'aération et chauffage.
- Joindre et sceller les tuyaux isolants en mousse des conduits d'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur.....	Argent, Noir
Endos	Film de polypropylène traité pour U.V.
Adhésif	Acrylique à haut rendement
Épaisseur	3 mil
Adhésion à l'acier	40 oz/po
Résistance à la traction	30 lb/po
Élongation	140 %
Température d'application	-10°C (14°F) / 50°C (122°F)
Résistance à la température.....	-40°C (-40°F) / 100°C (212°F)
Taux COV (Composés Organiques Volatiles)	Estimé à 0,1%
Niveau de transmission de vapeur	3.9x10 ⁻⁹ g/Pa s m ²
.....	(Testé selon ASTM E 96-00e1)
Niveau de pénétration d'eau	0.009 g/100 po ²
.....	(Testé selon ASTM D 3816 / D 3816M-96)
Niveau de perméabilité à l'air	0.0010 L/s m ²
.....	(Testé selon ASTM E2178-13)

ADHÉSION ÉLEVÉE

SE COUPE À LA MAIN



Note:

Bien que nous les jugions fiables, les déclarations et les renseignements figurant ici ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie d'exactitude et d'exhaustivité.

L'utilisateur doit, au moyen d'essais ou autrement, établir l'adéquation à cet usage. Il n'existe aucune garantie d'adéquation à un usage particulier. Nos conditions de vente générales s'appliquent exclusivement à toutes les commandes, et toute responsabilité pour des dommages de quelque nature ce soit, y compris les dommages indirects, dont le coût excède le prix d'achat, est exclue.

Personne n'a reçu d'autorisation de notre part de donner des garanties verbales. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements sans préavis.