

Bona Commercial System^{MC}

Fini plancher de bois franc

Le fini de plancher de bois franc Bona Commercial System^{MC} est un fini durable à un composant conçu pour protéger les planchers de bois franc. Ce produit simplifie le travail avec son temps de séchage rapide et son excellente aptitude à l'abrasion, et offre une protection supérieure. Disponible en satin et semi-brillant. Destiné à un usage professionnel uniquement.

Caractéristiques et Avantages

- Finition durable à un composant
- Bonne résistance à l'usure et protège les planchers
- Qualité professionnelle
- Disponible en satin et semi-brillant.

Applications

- Appliquer sur les planchers de bois franc avec le rouleau en microfibre Bona, le dispositif de revêtement de plancher à tête pivotante Bona avec manchon Bona de 18 po
- Peut être utilisé pour le revêtement, l'abrasion, la finition et le durcissement.







Bona Commercial System[™]

Fini plancher de bois franc

Mode d'emploi

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE: BIEN AGITER AVANT D'UTILISER. NE PAS DILUER.

NOUVEAU REVÊTEMENT: 1. Évaluer l'état du plancher – Scruter le plancher en bois au complet pour déceler la présence de traces de chaussures, déterminer l'état actuel du fini ou la présence d'écaillage, de protubérances et de tout autre dommage, et évaluer l'apparence générale du plancher. 2. Préparer le plancher - Regrouper tous les outils et matériaux recommandés pour le travail. Isoler la zone de travail et placer des affiches « Défense d'entrer » aux portes d'entrée. Utiliser le tampon à épousseter Bona Commercial System sur le plancher pour le dépoussiérer à sec. Laisser sécher. 3. Ponçage - Une fois sec, poncer le plancher en utilisant le tampon Bona Flexifisand DCS® et l'aspirateur inverse DCS doté d'abrasifs Bona Diamond de 180 grains installés sur un Bona MultiDisc. Poncer toute la zone de travail. Travailler par section en vous assurant de les chevaucher. (Les abrasifs Bona Diamond couvrent entre 4 000 et 6 000 pieds carrés avoir besoin d'être remplacés). 4. Nettoyage après le ponçage - Aspirer et nettoyer soigneusement l'ensemble du plancher pour enlever la poussière de ponçage afin qu'il soit sec au toucher. Nettoyez tout le plancher avec le tampon de nettoyage humide Bona Commercial System. 5. Préparer pour le revêtement - Avant le revêtement, couvrir de ruban les plaques de plancher, les prises et toutes zones ayant besoin de protection contre le produit de finition de plancher. Nettoyer et rincer les applicateurs. Avoir une stratégie de sortie de la pièce. Pour de plus amples renseignements et regarder une vidéo sur le processus d'application de la nouvelle couche de revêtement : visiter www.Bona.com. FINITION : 1. Verser un trait de produit de finition entre 4 et 6 po de largeur le long du mur de départ. Appliquer dans le sens du grain du bois.

2. À l'aide d'un applicateur propre préhumecté, tirer l'applicateur vers l'avant en suivant le grain du bois pour déplacer le fini vers le mur opposé. Tenir l'applicateur à un angle de style « pelle à neige » aidera à maintenir un bord humide en tout temps. 3. À la fin de chaque passage, retourner l'applicateur et le tirer vers vous en passant par la flaque, puis répartir en faisant passer l'applicateur parallèlement au bord humide. 4. Répartir à chaque virage. Ne pas pousser trop fort ou trop rapidement afin d'éviter d'asperger ou de créer des flaques. 5. Les zones oubliées peuvent être retouchées à mesure qu'elles sont décelées. 6. S'ASSURER DE RESPECTER LE TAUX DE COUVERTURE RECOMMANDÉ ENTRE 500 ET 600 PIEDS CARRÉS PAR GALLON. NE PAS APPLIQUER DE PELLICULES TROP MINCES. S'ASSURER D'ESTIMER LA BONNE QUANTITÉ DE PRODUIT DE FINITION POUR LA TÂCHE AFIN DE MINIMISER LES SURPLUS À ÉLIMINER. 7. Laisser la première couche sécher entre 2 et 3 heures. Des conditions très humides et/ou de faible température prolongeront le temps de séchage (températures d'application recommandées entre 65 et 80 °F avec humidité relative entre 40 % et 60 %). 8. Laisser la dernière couche sécher durant au moins 24 heures avant d'utiliser le plancher.

PONÇAGE ENTRE LES COUCHES: Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches du fini de plancher de bois franc Bona Commercial System à moins que plus de 48 heures ne se soient écoulées depuis l'application de la dernière couche. Pour obtenir les résultats les plus uniformes possible, poncer entre toutes les couches, selon les besoins, en utilisant les tampons de revitalisation Bona ou un Bona MultiDisc avec un abrasif Bona Diamond de calibre 240.

DURCISSEMENT: Le processus de durcissement prend environ 5 jours, (75 % de durcissement après 1 jour, 100 % après 5 jours). On peut marcher sur le sol après 24 heures, mais il reste susceptible de s'égratigner ou de se détériorer jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Les meubles peuvent être remis en place soigneusement après 3 jours. Ne pas remettre les tapis avant la prise complète du plancher. **NETTOYAGE**: Les outils d'application doivent être nettoyés à fond à l'eau et entreposés dans un contenant hermétique. Éliminez tout produit restant conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

ENTRETIEN DU PLANCHER: Utilisez uniquement un tampon à épousseter à sec Bona Commercial System ou un chiffon pour le nettoyage pendant la première semaine. Placer des essuie-pieds aux entrées pour éviter de propager des saletés et résidus excessifs. Balayer ou passer l'aspirateur tous les jours et nettoyer au besoin avec le nettoyant pour plancher de bois franc Bona Commercial System. Utilisez des tampons de feutre sous les pattes des meubles et des appareils.

Recycler le contenant vide.

Application / Autre information

APPLICATEURS RECOMMANDÉS: Rouleau en microfibre Bona, le dispositif de revêtement de plancher à tête pivotante Bona avec manchon Bona de 18 po

Données techniques	Fini plancher de bois franc
Certifications	Greenguard
Couleur	Blanc laiteux
Odeur	Une faible odeur
pH	7,5
Dilution	Prêt ὰ l'emploi
Durée de conservation	1 an dans un récipient non ouvert

Les données ci-dessus sont typiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme une spécification.

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Fini plancher de bois franc Bona Commercial System (satin)	3 x 1 gal./ 3,78 L Bouteille	Prêt à l'emploi	WT300618003	*
Bona Commercial System Hardwood Floor Finish (semi-brillant)	3 x 1 gal./ 3,78 L Bouteille	Prêt à l'emploi	WT300318003	+

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l'expédition à jour.

Informations de stockage

ENTREPOSAGE : Ininflammable - Le fini plancher de bois franc Bona Commercial System doit être stocké dans un environnement à température contrôlée. PROTÉGER DU GEL. Ne pas entreposer à une température supérieure à 100 °F (38 °C).

www.diversey.com