

Diversey™

# Bona Commercial System™

## Acabado para pisos de madera

El acabado para pisos de madera Bona Commercial System™ es un acabado durable, de un componente, destinado para proteger los pisos de madera. Este producto simplifica el trabajo con su tiempo rápido de secado y excelente capacidad de abrasión, y proporciona una capa resistente para una protección superior. Disponible en satinado y semi mate. Solo para uso profesional.

### Características y beneficios

- Acabado durable, de un componente
- Buena resistencia al desgaste y protege los pisos
- Grado profesional
- Disponible en satinado y semi mate.

### Aplicaciones

- Aplique en pisos de madera con el rodillo de microfibra Bona, el recubridor para pisos con cabezal oscilante Bona con una manga del recubridor Bona de 18"
- Se puede usar para recubrimiento, abrasión, acabado y curado.





# Bona Commercial System™

Acabado para pisos de madera

## Instrucciones de uso

### INSTRUCCIONES DE MEZCLADO: AGITE BIEN ANTES DE USAR. NO DILUYA.

**RECUBRIMIENTO:** 1. Evalúe el piso: Evalúe todo el piso de madera para detectar marcas, la condición del acabado actual/pelado, pandeo y otros daños, y el aspecto general del piso. 2. Prepare el piso: Reúna todas las herramientas y materiales recomendados para el trabajo. Asegure el área de trabajo y coloque carteles en las puertas de entrada con la leyenda "No entrar". Use el paño de limpieza en seco Bona Commercial System para barrer el piso. Deje secar. 3. Abrasión: Una vez que el piso se ha secado, pule el piso con el pulidor Bona FlexiSand DCS® y la aspiradora DCS Back con abrasivos de diamante Bona de grano 180 en un Bona MultiDisc. Erosione toda el área de trabajo. Trabaje por secciones, asegurándose de superponer las secciones. (Los abrasivos Bona Diamond durarán 4000-6000 pies cuadrados antes de su reemplazo.) 4. Limpieza posterior a la abrasión: Aspire y barra el piso para eliminar el polvo abrasivo. Humedezca todo el piso con el paño para limpieza húmeda Bona Commercial System. 5. Preparación del recubrimiento - Antes del recubrimiento, cubra las placas del piso, tomacorrientes y áreas que necesitan protección del acabado para pisos. Limpie y enjuague los aplicadores. Tenga una estrategia de salida. Para obtener más información, y para ver un video sobre el proceso de recubrimiento: visite [www.bona.com](http://www.bona.com).

**ACABADO:** 1. Vierta una línea de acabado de 4" a 6" de ancho a lo largo de la pared inicial. Avance en el sentido de la veta de la madera. 2. Con un aplicador limpio prehumedecido; mueva el aplicador hacia adelante, con la veta de la madera, moviendo el acabado hacia la pared opuesta. Sostenga el aplicador en un ángulo de «trineo» para ayudar a mantener un borde húmedo en todo momento. 3. Al final de cada pasada, gire el aplicador y tirelo hacia usted por el charco y mueva el aplicador paralelo al borde mojado. 4. Empareje los giros. No presione demasiado fuerte ni demasiado rápido para evitar gotear o salpicar. 5. Las áreas omitidas se pueden retocar si se detectan de inmediato. 6. ASEGÚRESE DE USAR LA COBERTURA RECOMENDADA DE 500-600 PIES CUADRADOS POR GALÓN. NO EXTIENDA EN CAPAS DEMASIADO DELGADAS. ASEGÚRESE DE CALCULAR LA CANTIDAD CORRECTA DE ACABADO PARA EL TRABAJO A FIN DE MINIMIZAR EL DESECHO DE PRODUCTO EN EXCESO. 7. Deje secar la primera capa por 2-3 horas. Las condiciones de alta humedad y/o baja temperatura extenderán el tiempo de secado (condiciones recomendadas de 65-80 °F/40-60 % de humedad relativa). 8. Deje secar la capa final al menos 24 horas antes de usar.

**PULIDO ENTRE CAPAS:** No es necesario erosionar entre capas del acabado para pisos de madera Bona Commercial System a menos que hayan pasado más de 48 horas desde la aplicación de la capa anterior. Para resultados más lisos, erosione entre todas las capas según sea necesario con las almohadillas de acondicionamiento Bona o el Bona MultiDisc y abrasivos de diamante de grano 240.

**CURADO:** El proceso de curado toma aproximadamente 5 días (75% curado después de 1 día, 100% después de 5 días). Se puede caminar en el piso después de 24 horas, pero seguirá sensible a las marcas hasta que se cure por completo. Los muebles se pueden colocar en su lugar con cuidado después de 3 días. No reemplace los tapetes hasta que el piso se haya curado por completo.

**LIMPIEZA:** Las herramientas de aplicación deben limpiarse bien con agua y guardarse en un contenedor hermético. Deseche el producto restante de acuerdo con todas las normativas locales, estatales y federales vigentes.

**CUIDADO DE PISOS:** Use solo un paño de limpieza en seco Bona Commercial System o paño de limpieza para limpiar durante la primera semana. Coloque los tapetes en todas las entradas para prevenir el ingreso de suciedad y hollín en exceso. Barra o aspire a diario y limpie según sea necesario con el limpiador para pisos de madera Bona Commercial System. Use paños de filtro debajo de las patas de los muebles y electrodomésticos.

Recicle el contenedor vacío.

## Aplicación/Otra información

**APLICADORES RECOMENDADOS:** Rodillo de microfibra Bona, el recubridor para pisos con cabezal oscilante Bona con una manga del recubridor Bona de 18"

Datos técnicos	Acabado para pisos de madera
Certificaciones	Greenguard
Color	Blanco lechoso
Olor	Poco olor
pH	7.5
Dilución	Listo para usar
Tiempo de conservación	1 año en envase sin abrir

Los datos anteriores son típicos de la producción normal y no deben tomarse como una especificación.

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto	
Acabado para pisos de madera Bona Commercial System (satinado)	3 x 1 gal./ 3.78 L Botella	Listo para usar	WT300618003	
Acabado para pisos de madera Bona Commercial System (semi mate)	3 x 1 gal./ 3.78 L Botella	Listo para usar	WT300318003	

## El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en [www.diversey.com](http://www.diversey.com) o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.

## Información de almacenamiento

**ALMACENAMIENTO:** No inflamable - El acabado para pisos de madera Bona Commercial System se debe almacenar en un entorno con clima controlado. EVITE EXPONER EL PRODUCTO A TEMPERATURAS DE CONGELAMIENTO. No almacene a más de 100 °F.

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2019 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS90789S (19/168)