



ACRYLIC METAL PRIMER

1. Allgemeine Beschreibung

Schnelltrocknende Grundierung mit hoher Fülleigenschaft für eine Vielzahl von Metalloberflächen. Verbessert die Haftung und Ergiebigkeit von Farbdecklack ACRYLIC PAINT. Erhöht die Korrosionsschutzwirkung. Einsetzbar sowohl Innen als auch im Freien.

Optimaler Schutz in 3 Schritten: Grundierung mit ACRYLIC PRIMER, überlackieren mit Decklack ACRYLIC PAINT, veredeln mit ACRYLIC VARNISH.

2. Produktmerkmale

- Schnelltrocknend: staubtrocken: +/- 15 Minuten (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit)
- Hohe Fülleigenschaft
- Verbessert die Haftung von Decklacken auf Metalloberflächen
- Flexible Sprühdüse für einfache Anwendung: die Sprührichtung (horizontal oder vertikal) kann durch Drehen der Düse verändert werden
- Variable Sprühdüse: Schiebeknopf auf der Hinterseite der Sprühdüse nach links oder rechts schieben
- Hohe Acryllackqualität
- Optimierte den Glanz von Decklacken
- Anwendungsfreundlich
- Einsetzbar Innen als auch im Freien

3. Anwendungsbeispiele

ACRYLIC METAL PRIMER wird empfohlen als Grundierung von ACRYLIC PAINT Decklacken. Verbessert die Haftung. Optimierte den Glanz und erhöht die Korrosionsschutzwirkung.

4. Gebrauchsanweisung

- Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Rost, Staub und Fett sein
- Vor Gebrauch gut schütteln bis sich die Mischkugeln in der Dose frei bewegen (für +/- 3 Minuten)



ACRYLIC METAL PRIMER

- Dank der flexiblen Sprühdüse kann das Sprühbild verändert werden (horizontal oder vertikal). Drehen Sie den Sprühkopf vorne an der Sprühdüse für das gewünschte Sprühbild. Die Sprühdüse kann am Schiebeknopf auf der Hinterseite der Düse eingestellt werden.
- Es ist besser zwei dünne als eine dicke Schicht aufzubringen. Zusätzliche Schichten sind nach 3 – 5 Minuten (max. 30 min) möglich. Aus einer Distanz +/- 25 cm aufsprühen
- Nach der Anwendung das Sprühventil freisprühen, d.h. die Dose über Kopf solange sprühen, bis nur noch Treibgas austritt.
- Nach der Trocknung (+/- 2 Stunden) mit nassem Schmiergelpapier (Körnung 600) etwas aufräuen.
- Decklack ACRYLIC PAINT aufsprühen
- Für alle CRC-Produkte steht ein Sicherheitsdatenblatt (SDB) gemäß EG-Verordnung N° 1907/2006 Art.31 und Ergänzungen zur Verfügung

Anmerkung: Spray an einer unsichtbaren Stelle austesten.

5. Typische Produktdaten

Bindemittelbasis:	Acrylharz
Farbe:	Grau
Gebindegröße:	400 ml Spraydose
Ergiebigkeit:	400 ml sind ausreichend für +/- 0.8 m ² (abhängig von Struktur und Farbe des Untergrundes)
Trockenzeit (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit):	Staubtrocken: +/- 15 Minuten Berührtrocken: +/- 30 Minuten Überlackierbar: +/- 2 bis 4 Stunden
Temperaturbeständigkeit:	Bis zu 80°C



ACRYLIC METAL PRIMER

Alle Inhalte dieses Datenblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen empfehlen wir stets die eigene Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stützen sich auf unseren aktuellen Kenntnisstand, sie stellen jedoch keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Dieses Technische Datenblatt wird zum Beispiel bei Änderungen in den Vorschriften, Rezepturen oder aufgrund neuer Kenntnisse überarbeitet. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Webseite abrufbar: www.crcind.com.

Wir empfehlen Ihnen, sich auf unserer Webseite zu registrieren, damit Sie automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden.

Datum: June 18, 2019