



POUR APPLICATION
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

21908

RUBAN DE REVÊTEMENT POUR COUPE VAPEUR DE PE ET MEMBRANE DE REVÊTEMENT



DESCRIPTION

Ce ruban est fabriqué d'un film de polypropylène traité pour résister aux ultraviolets et enduit d'un adhésif acrylique d'une formule spéciale. Ce ruban fut développé spécifiquement pour sceller les joints de coupe-vapeur de PE et de membranes Pare-Air. Le 21908 est la seule méthode évaluée par CCMC pour sceller les joints de coupe-vapeur de PE à l'intérieur et les joints de membranes de revêtement à l'extérieur.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Pouvoir adhérent puissant de haut rendement.
- Adhésion remarquable sur du polyéthylène et les membranes Pare-Air les plus populaires.
- Pouvoir de maintien supérieur et durable.
- Excellente résistance aux ultraviolets.
- Résiste à la moisissure et l'humidité.
- Aide à prévenir l'infiltration d'air.
- Évalué par le CCMC. Rapports #11955-R et #14018-R.

APPLICATIONS

- Joindre et sceller les joints de coupe-vapeur de polyéthylène et les joints de membrane de revêtement.
- Le ruban doit être apposé au centre du joint du chevauchement du film.
- 30mm du ruban doit être appliqué de chaque côté du chevauchement.
- Une pression adéquate doit être appliquée sur le ruban.
- Doit être appliqué sur une surface propre et sèche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Bleu avec impression blanche
Endos	Film de polypropylène traité pour les rayons U.V.
Adhésif	Acrylique à haut rendement
Épaisseur	4.1 mil
Adhésion à l'acier	60 oz/po
Résistance à la traction	30 lb/po
Élongation	160%
Température d'application	-18°C (0°F) • 50°C (122°F)
Résistance à la température	-40°C (-40°F) • -100°C (212°F)
Taux COV (composés organiques volatiles)	Estimé à 0,1%
Transmission de vapeur d'eau	0.068 perms (gr/pi ² /hr/pc-Hg)
.....	[Testé selon ASTM E96]
Taux de pénétration de l'eau	0.009 g/100 pc ² /24 hr
.....	[Testé selon ASTM D3816]
Taux de perméance de l'air	0.0010 L/s m ² [0.0002 cfm/pi ²]
.....	[Testé selon ASTM E2178]

POUVOIR ADHÉRENT PUISSANT

ADHÉRENCE RAPIDE



INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Note:

Bien que nous les jugions fiables, les déclarations et les renseignements figurant ici ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie d'exactitude et d'exhaustivité.

L'utilisateur doit, au moyen d'essais ou autrement, établir l'adéquation à cet usage. Il n'existe aucune garantie d'adéquation à un usage particulier. Nos conditions de vente générales s'appliquent exclusivement à toutes les commandes, et toute responsabilité pour des dommages de quelque nature ce soit, y compris les dommages indirects, dont le coût excède le prix d'achat, est exclue.

Personne n'a reçu d'autorisation de notre part de donner des garanties verbales. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements sans préavis.

