



Acrylic Metal Primer

1. Yleiskuvaus

Nopeasti kuivuva pohjamaali, jolla on hyvät täyttöominaisuudet monenlaiselle metallipinnoille. Varmistaa **CRC Acrylic Paint** in parhaan tarttuvuuden metalleille ja pienen kulutuksen, mikä säästää aikaa ja rahaa. Suojaa metallia korroosiolta. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Kolmivaiheinen maalausjärjestelmä: Käytä yhdessä **CRC Acrylic Paintin** ja **CRC Acrylic Varnishin** kanssa parhaan tuloksen ja ultimaattisen suojan saamiseksi.

2. Ominaisuudet

- Nopeasti kuivuva: Pölykuiva: ~ 15 minuuttia (20°C, 50% suhteellinen kosteus)
- Hyvät täyttöominaisuudet
- Varmistaa viimeisen maalikerroksen parhaan tarttuvuuden metallipinnoille ja taloudellisuuden
- Suojaa korroosiolta
- Joustava suutin: käännä suutinta muuttaaksesi suihkutuksen suuntaa (vaakasuora tai pystysuora).
- Muuttuva ulostulo: sovita ulostulo haluamaksesi liu'uttamalla suuttimen takaosassa olevaa painiketta vasemmalle tai oikealle
- Akryylihartsi
- Optimoii päällimmäisen maalikerroksen kiillon
- Käyttäjäturvallinen: helppo levittää, hioa ja uudelleen maalata
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön

3. Käyttökohteet

CRC Acrylic Metal Primeria suositellaan pohjamaaliksi **CRC Acrylic Paintille**. Se varmistaa maalin erinomaisen tarttuvuuden. Se optimoi maalin kiillon ja suojaa pintaa korroosiolta.

4. Käyttöohjeet

- Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva sekä ruosteeton, pölytön ja rasvaton.
- Ennen käyttöä, ravista kunnolla kunnes sekoituspallo liikkuu vapaasti purkissa (noin 2 minuuttia).



- Säädetävän suuttimen ansiosta sumutuskuvio ja ulostulo ovat säädettävissä. Kierrä suuttimen etuosassa olevaa painiketta saadaksesi haluamasi sumutuskuvion (vaakasuora tai pystysuora). Liu'uta suuttimen takaosassa olevaa painiketta vasemmalle tai oikealle haluamasi ulostulon saamiseksi.
- Levitä useita ohuita, tasaisia kerroksia ja hio, kunnes kaikki pienet kolot ja huokoiset korjauskohdat ovat tasoittuneet. Sumuta noin 25 cm etäisyydeltä.
- Kun olet valmis, puhdista aerosoliventtiili kääntämällä purkki ylösalaisin ja sumuta kunnes vain punneainetta tulee pihalle.
- Kuivumisen jälkeen (~ 2-4 tuntia*), hio vesihiomapaperilla (karheus 600), puhdista pinta ja anna kuivua.
- Levitä **CRC Acrylic Paint** pintamaaliksi.
- Käyttöturvatieote (MSDS) EC säännösten mukaan N° 1907/2006 Art.31 ja lisäyksineen on saatavilla kaikille CRC tuotteille.
- **Huomautus:** Testaa ennen käyttöä huomaamattomaan kohtaan.

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman punneainetta)

Sideaineen perusta:	Akryylihartsi
Väri:	Harmaa
Koko:	400 ml aerosoli
Kulutus:	400ml on riittävä noin 0.8 m ² alalle (riippuen maalattavan pinnan karheudesta ja väristä)
Kuivumisaika (20°C, 50% rsuhteellinen kosteus):	Pölykuiva: ~ 15 minuuttia Kosketuskuiva: ~ 30 minuuttia Päälle maalattavissa: 2 - 4 tuntia
Lämmönkesto:	Enintään 80°C



Tekninen tietolomake

Acrylic Metal Primer

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita.

Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädännöllisiin seikkoihin, ainesosien saatavuuteen ja uusiin käyttökokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassaoleva versio tästä tietolomakkeesta lähetetään teille pyydettyäessä, sen voitte myös löytää nettisivuiltamme osoitteesta: www.crcind.com

Suosittelimme rekisteröitymään tällä nettisivulle, jolloin voit saada tulevat päivitettyt versiot tästä tietolomakkeesta automaattisesti.

Päiväys: Kesäkuu 3, 2019



Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita.

Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädännöllisiin seikkoihin, ainesosien saatavuuteen ja uusiin käyttökokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassaoleva versio tästä tietolomakkeesta lähetetään teille pyydettyäessä, sen voitte myös löytää nettisivuiltamme osoitteesta: www.crcind.com

Suosittelimme rekisteröitymään tällä nettisivulle, jolloin voit saada tulevat päivitettyt versiot tästä tietolomakkeesta automaattisesti.

Päiväys: Kesäkuu 3, 2019