

1407

RAPID REPAIR

ADHESIVO PARA REPARACIONES RÁPIDAS DE LA MADERA

Para reparaciones rápidas, rellenado de huecos e instalación de umbrales, molduras y medallones



Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

1. DESCRIPCIÓN

El **ADHESIVO ROBERTS® 1407 PARA REPARACIONES RÁPIDAS DE LA MADERA** es un adhesivo de látex acrílico avanzado con alto contenido de sólidos diseñado para la instalación de pisos de madera y parquet. El práctico tamaño del tubo facilita las reparaciones rápidas y la instalación de molduras y decoraciones.

Características y beneficios

- Látex acrílico avanzado con un 83% de sólidos
- Para ayudar con el encolado en la instalación de madera de ingeniería, zócalos de madera y pisos de parquet
- Ideal para reparaciones rápidas, rellenado de huecos e instalación de umbrales, molduras y medallones
- Poco olor y bajo nivel de componentes orgánicos volátiles (COV)
- Cobertura (por cartucho de 30 oz. [0.89 l]):
Gota de 1/4" (0.64 cm) - 56 pies lineales (17.07 m)
Gota de 3/8" (0.95 cm) - 35 pies lineales (10.67 m)
- Uso comercial y residencial
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

Tipos de pisos aprobados

Madera de ingeniería

Bases de madera

Molduras

Pisos de parquet

Sustratos aprobados

Madera contrachapada de grado APA

Concreto (sobre nivel o por encima de nivel del suelo)

Contrapiso de corcho (totalmente asegurado)

Para pisos y contrapisos no mencionados, llame al Servicio Técnico al (706) 277-5294 (EUA) o al (905) 791-4444 (Canadá)

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto :	Adhesivo acrílico avanzado
Color :	Beige
Olor :	Muy suave, no ofensivo
Tiempo abierto :	Hasta 20 minutos
Tiempo de trabajo :	Hasta 30 minutos
Tiempo de curado :	8-10 horas. Los factores ambientales y la porosidad del sustrato afectan la velocidad de secado. Evite transitar sobre el piso y mover objetos pesados durante 24 horas para que el adhesivo se seque adecuadamente. Si hay un tránsito prematuro podría causar que la instalación falle.
Tránsito :	Residencial: 24 horas Comercial: 24 horas Cargas rodantes: n/a
pH:	No debe ser mayor a 9
Vida útil :	2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado de 50 °F a 77 °F (de 10 °C a 25 °C)..
Almacenamiento :	Evitar el congelamiento
COV :	< 2 g/L



VIDA ÚTIL
2 AÑOS

3. INSTRUCTIONS

Limitations

- Limitaciones
- Solo para instalaciones interiores
- No es recomendado para usar sobre materiales no porosos o superficies pintadas.
- El concreto y el yeso deben prepararse adecuadamente y secarse antes de la instalación.

Preparación

La superficie debe estar estable desde el punto de vista estructural y estar seca, lisa, plana, nivelada y libre de toda sustancia (aceite, cera, grasa, pintura, selladores a base de aceite, residuo de adhesivos, etc.) que pueda inhibir la adherencia del adhesivo, el rendimiento o la instalación.

Instalación

Mantenga la misma temperatura y humedad durante toda la instalación (entre 65 y 95 °F [18 y 35 °C]).

Bordes de escaleras: aplique una gota de 1/4" (0.64 cm) en zig-zag.

Molduras: el tamaño de la gota y la cantidad de filas de gotas dependerán del tamaño de la moldura.

Tiras reductoras: aplique una gota de 1/8" (0.32 cm) sobre el sustrato y deje pasar hasta 15 minutos antes de instalar la tira.

Tablas de madera: aplique una gota de 1/4" (0.64 cm) a lo largo de toda la parte posterior de la tabla. Las condiciones de la superficie y el tipo de producto de madera determinarán, en última instancia, el tamaño de la gota y la cobertura.

Limpieza

Adhesivo fresco: Con agua tibia con jabón.

Adhesivo seco: Use solventes minerales en cantidades moderadas y un trapo de algodón blanco limpio. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO

5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. Para consultar la información completa sobre la garantía, visite robertsconsolidated.com, robertsconsolidated.com/ca o llame al (866) 435-8665.

6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos o al (905) 791-4444 en Canadá.

4. AVAILABILITY



E.U.A.

Tubo de 887 ml	1407-30C	075378140702
----------------	----------	--------------



Canadá

Tubo de 887 ml	1407RB852	075378140702
----------------	-----------	--------------



**made in
USA**

ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company.

E2428-01372



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (706) 277-5294
robertsconsolidated.com



Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road, Brampton, ON L6W 3H4
Servicio al Cliente : (866) 435-8665
Servicio Técnico : (905) 791-4444
robertsconsolidated.com/ca

marcas de calidad de
QEP