

# 3000

## MULTIUSOS

Alfombra y láminas vinílicas con respaldo de fieltro, residenciales y comerciales



### 1. DESCRIPCIÓN

El adhesivo **MULTIUSOS 3000 DE ROBERTS®** es un adhesivo de calidad industrial formulado para la instalación de la mayoría de los tipos de alfombras y láminas vinílicas con respaldo de fieltro comerciales. Formulado con más tiempo abierto para una colocación óptima de pisos vinílicos con respaldo de fieltro y adhesión desarrollada para la instalación de alfombras con respaldo rígido.

#### Características y beneficios

- Fórmula versátil con poco olor y bajo contenido de COV
- Más tiempo para estar abierto para un posicionamiento óptimo
- Control de la humedad en un rango de hasta 5 lb (2.3 kg) de emisión de vapor de humedad (MVER) y 80 % de humedad relativa (HR)
- Cobertura de hasta 180 ft<sup>2</sup>/gal (16.7 m<sup>2</sup>/3.78 l)
- Uso comercial y residencial
- Potenciado con Microban® para una protección superior contra el moho y mildiú

#### Tipos de pisos aprobados

Alfombra comercial y residencial

Lámina vinílica con respaldo de fieltro

#### Respaldos (suaves y rugosos)

Único

Actionbac®

Yute

Polipropileno

Poliuretano

#### Sustratos aprobados

Concreto

Madera contrachapada de grado APA

Tablero de virutas orientadas (OSB) levemente con arena

Terrazzo

Para pisos y contrapisos no mencionados, llame al Soporte técnico al (706) 277-5294.



**VIDA ÚTIL  
2 AÑOS**



**GARANTÍA  
DE POR VIDA\*\***

\*\*La garantía de por vida se aplica únicamente a instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados por la industria.

#### Llana recomendada y tasa de cobertura\*

**1/8" x 1/8" x 1/16" (3 mm x 3 mm x 1.5 mm) con dentada en "V" con tope plano**

Pisos (sustrato poroso): Respaldos de alfombras: (polipropileno)  
Cobertura: 90-110 ft<sup>2</sup> por galón ( 8.3-10.2 m<sup>2</sup> por 3.78 l)

**1/16" x 1/16" x 1/16" (1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm) de dentada cuadrada**

Pisos (sustrato poroso): Respaldos de alfombras:  
(células cerradas y Enhancer)  
Cobertura: 65-75 ft<sup>2</sup> por galón (6.6-9.5 m<sup>2</sup> por 3.78 l)

**1/16" x 1/16" x 3/32" (1.5 mm x 1.5 mm x 2.3 mm) con dentada en "U"**

Pisos (sustrato poroso): Lámina vinílica con respaldo de fieltro  
Cobertura: 160-180 ft<sup>2</sup> por galón (14.8-16.7 m<sup>2</sup> por 3.78 l)



## 2. INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Tipo de producto :</b>	Látex SBR (caucho estireno butadieno)
<b>Color:</b>	Bronceado
<b>Olor:</b>	Muy suave, no ofensivo
<b>Tiempo abierto :</b>	Hasta 60 minutos
<b>Tiempo de trabajo :</b>	Hasta 90 minutos El tiempo de preparación variará levemente según la temperatura y la porosidad del sustrato.
<b>Tiempo de curado :</b>	24 horas
<b>Tránsito :</b>	Residencial: 12 horas Comercial: 24 horas Cargas rodantes: N/C
<b>MVER:</b>	5 lb (2.3 kg) o menos (ASTM F1869)/80 % de HR o menos (ASTM F2170)
<b>pH:</b>	No debe ser mayor a 9
<b>Vida útil :</b>	2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere ser diluido
<b>Almacenamiento :</b>	Evitar el congelamiento
<b>COV :</b>	<1 g/L

## 3. INSTRUCCIONES

### Limitaciones

- Solo para instalaciones interiores
- No use este adhesivo para productos vinílicos puros o de respaldo vinílico

### Preparación

Los contrapisos deben estar estructuralmente fuertes, secos, lisos, planos ( $\leq 3/16"$  dentro de 10' /  $\leq 0.5$  cm dentro de 3 m), nivelados y sin exceso de humedad o álcali y todo contaminante (aceite, desechos, pintura, selladores, residuos de adhesivos, etc.) que pueda inhibir la adherencia del adhesivo o el rendimiento del piso y su instalación. Debe reparar adecuadamente todas las grietas, huecos, agujeros, juntas, elevaciones e irregularidades del sustrato. Los componentes del parchado deben ser adecuados para la aplicación, estar fabricados a base de cemento y polímeros modificados, y aplicarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

### Instalación

Los materiales y la temperatura del área deben estar entre 65-95 °F (18-35 °C) con una HR máxima del 65 % durante 48 horas, antes y durante la instalación, así como también durante las 72 horas posteriores. Incrementos o disminuciones grandes de la temperatura o la humedad pueden afectar el piso y el rendimiento de la instalación. Levante una esquina con frecuencia para garantizar una cobertura total del adhesivo en el respaldo del piso y del sustrato para garantizar una adhesión sin vacíos. Esparza el adhesivo de manera uniforme. Las crestas del adhesivo deben tener una altura suficiente para lograr una cobertura total del sustrato y la parte posterior del piso. Coloque el piso en el adhesivo mientras este aún está fresco.

### Limpieza

*Adhesivo fresco:* con agua tibia con jabón y un trapo limpio.

*Adhesivo seco:* cantidad moderada de solventes minerales con un trapo de algodón limpio. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO..

## 4. DISPONIBILIDAD



E.U.A.\*\*

Balde de plástico de 4 gal (15 l)	3000-4	075378300045
Balde de plástico de 1 gal (3.78 l)	3000-1	075378300014



## 5. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. **La garantía de por vida solo aplica a las instalaciones realizadas por instaladores profesionales certificados.** Para consultar la información completa sobre la garantía, visite [robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com) o llame al (866) 435-8665.

## 6. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos.



ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc. LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos • Microban® es una marca registrada de Microban Products Company  
\*\* Nota: Solo los productos fabricados en EE. UU. tienen certificación FloorScore

Y0125-00136



**Roberts Consolidated Industries, Inc.**  
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721  
Servicio al Cliente : (866) 435-8665  
Servicio Técnico : (706) 277-5294  
[robertsconsolidated.com](http://robertsconsolidated.com)

